



# Traitements et finitions selon les essences de bois:

Essences et qualités      Préparation supports      Primaires      Finitions

Classification des essences selon durabilité naturelle (échelle de 1 à 5, duramen, hors aubier)  
 Menuiseries ext. (A) - Bardages (B) - Terrasses (C) - Jardins (D)  
 Dégraisser thinner synthétique / eau + ammoniac 10%  
 Nettoyer les traces de résine à sec puis à l'acétone  
 Laver avec un détergent ensuite rincer à l'eau claire  
 Appliquer un fongicide / insecticide préventif  
 Poncer et bien dépoussiérer  
**VISIR OLJEGRUNNING KLAR** (ou **TREBITT OLJEBEIS +10% W.S.**) = primaire teinté, anti U.V. à l'eau pour résineux  
**BENAR GLOSS** dilué 10% white-spirit (bloqueur de tanin)  
**DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG** = primaire synthétique opaque (bloqueur de tanin)  
**BENAR U.V.R.** = vernis microporeux, anti U.V.  
**TREBITT OLJEBEIS** = lasures transparente teintée  
**DEMIDEKK STRUCTURLASYSR** = lasure transparente teintée  
**DEMIDEKK ULTIMATE** = lasure opaque satinée  
**DEMIDEKK ULTIMATE HELMAT** = lasure opaque mate  
**TREOLJE** (sealer) / lasure pour bois autoclavés  
**BENAR EDEL TREOLJE** (huile teintée pour terrasses - anti U.V.)

E = à l'eau - S = avec solvant				S	S	E	S	S	S	S	E	E	E	E	E	S	
<b>BOIS CLAIRS</b>																	
CHATAIGNIER	4 à 2	ABD	X			X	X			X		X	X	X	X		Primaire bloqueur de tanin (BENAR GLOSS dilué)
CHENE (Europe ou USA)	2	A				X		X		X	X	X	X	X	X		Primaire bloqueur de tanin (BENAR GLOSS dilué)
EPICEA	5 à 4	BD		X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	(Sur bois sec 14%) finition aisée
FRAMIRE	2	A			X	X			X	X		X			X		Finition filmogène recommandée
LAURO GAMELA	3 à 2	B			X	X				X	X	X	X				Finition aisée
MELEZE (Europe ou Sibérie)		AB	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X		(Sur bois sec 14%) Dégraisser thinner ou alcool
MOVINGUI	3	A			X	X			X	X		X			X		Finition aisée
OPEPE / BILINGA	1	C	X								X					X	Ne nécessite pas de finition mais grisonne
OREGON PINE / DOUGLAS	3	AB	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X		Finition aisée
PIN SYLVESTRE (Sapin Rouge)	3 à 2	AB			X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	(Sur bois sec 14%) Dégraisser thinner ou alcool
PITCH PINE	3	AB	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X		Finition filmogène recommandée
ROBINIER (Faux Acacia)	1 à 2	CD			X	X			X	X						X	Finition aisée
TOLA (AGBA)	2 à 3	A			X	X			X	X		X			X		Bon ponçage. Primaire synthétique. Finition aisée
<b>BOIS ROUGE-BRUN</b>																	
ACAJOU (U.S.A.)	3 à 2	AB			X	X			X	X	X	X	X	X			Finition aisée
BASRALOCUS	2 à 1	BC			X	X			X	X	X	X	X				Finition aisée
EUCALYPTUS GRANDIS	3 à 2	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
GERUTU	3 à 2	A			X	X			X	X	X			X			Bon ponçage - Finition aisée sans particularité
JATOBA		A			X	X			X	X	X			X			Primaire synthétique - Finition aisée.
LAUAN	3 à 2	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
MASSARANDUBA	1	C			X				X							X	Finition aisée
MERANTI (Dark Red)	3 à 2	A			X	X		X	X	X	X			X			Finition aisée
NEMESU	3 à 2	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
PADOUK	1	ABC	X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	Dégraisser thinner ou alcool - Finition aisée
RED BALAU	3 à 2	C	X						X							X	Ne nécessite pas de finition mais grisonne
REDWOOD (Californian)	2	AB			X	X		X	X	X	X	X	X	X			Finition aisée
SAPELLI	3	A			X	X		X	X	X	X			X			Finition aisée - pas de particularités
SIPO / UTILE	2	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
TIAMA	3	C			X					X						X	Finition aisée
<b>BOIS BRUN</b>																	
AFRORMOSIA	1	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
AFZELIA (Doussié + Lingué)	1	AB		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			Primaire bloqueur de tanin (BENAR GLOSS dilué)
CEDRE (W.R.C.)	2	AB			X	X		X		X	X	X	X				(Sur bois sec 14%) Finition aisée, 3-4 couches
IROKO / KAMBALA	2 à 1	ABC	X		X	X			X	X				X		X	Dégraisser (thinner) - Primaire synthétique
ITAUBA (Lauro Itauba)	2	ABC			X	X			X	X	X	X	X	X		X	(Sur bois sec 14%) Finition aisée et bonne
MERBAU	2 à 1	ABC		X	X		X		X	X	X			X		X	Primaire bloqueur de tanin (BENAR GLOSS dilué)
MOABI	1	A			X	X			X	X	X			X			Finition aisée
NIANGON	3 à 2	A	X		X	X			X	X	X			X			Dégraisser (thinner) - Primaire synthétique
SAPUPIRA (ANGELIM PEDRA)	2	B			X	X			X	X	X	X					Nécessite un bon ponçage - finition soignée
TATAJUBA	2 à 1	ABCD			X	X			X	X	X			X			Nécessite un bon ponçage - finition soignée
TECK - TEAK	1	ABC	X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	Dégraisser (thinner) - Primaire synthétique
<b>BOIS BRUN FONCE</b>																	
PANGA-PANGA	2 à 1	A			X	X			X	X	X			X			Bon ponçage - Primaire synthétique
WENGE	2 à 1	A			X	X			X	X	X			X			Bon ponçage - Primaire synthétique
<b>BOIS TRAITEMENT INDUSTRIEL</b>																	
AKOYA (bois traité à l'acide)		BC			X			X		X	X	X					Finition aisée - système 3 couches
AUTOCLAVE (sels métalliques)		BCD		X	(X)					X	X	X			X		Finition: TREOLJE ou DEMIDEKK TERRASLASYSR
T.H.T. (traité haute température)		BCD			X					X	X	X					Finition: TREOLJE ou DEMIDEKK TERRASLASYSR