

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

DESRIPTIF	DEMIDEKK ULTIMATE VINDU est une peinture extérieure à l'eau avec une excellente tenue des pigments et une longue période entre les entretiens. ULTIMATE VINDU est recommandé pour les menuiseries extérieures, fenêtres, portes, volets et autres petites structures en bois. Le produit contient des matières actives pour la protection du film contre les moisissures. Sur bois nu, appliquer en primaire le VISIR.	
APPLICATION	Très facile à appliquer, rend bien la couleur et la brillance du film. DEMIDEKK ULTIMATE VINDU peut être utilisé sur des bois neufs comme sur des bois déjà peints ou traités. Il peut être également appliqué sur d'autres matières comme le plastique ou le métal, prétraité avec un primaire approprié.	
CARRACTERISTIQUES PRINCIPALES	Longue durée des couleurs et de la brillance (ne pâlit pas, ne se matte pas). La résine alkyde imprègne en profondeur ce qui donne une parfaite adhérence. Le système est microporeux, régulateur du taux d'humidité du bois. Ainsi le taux d'humidité du bois reste en-dessous des limites acceptées. Le haut pourcentage de matières sèches et de pigments protègent le bois des rayons U.V. et des influences météorologiques. Hydrosoluble, pauvre en solvant, il respecte mieux l'environnement.	
COULEURS ET BRILLANCE	Des milliers suivant le système de mélange Jotun Multicolor Satiné, 40-50 GU	
CONDITIONNEMENTS	0.75L. et 3.00L.	
DONNEES PHYSIQUES	Type	Technologie hybride à base de résines alkyde et acrylique
	Viscosité	170 – 210 cP
	Poids spécifique	Base blanche = 1.26 kg./L.
	Volume en matières sèches	37 %
	Épaisseur du film sec	40-50 microns
	Épaisseur du film mouillé	80-100 microns
	Temps de séchage à 23°C et 50% H.R.	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité de l'air, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche. Une température trop basse et un % d'humidité trop élevé influencent négativement le temps de séchage. Sec hors poussières après quelques minutes. Recouvrable après 4 heures.
	Sec hors poussière	± 30 min.
	Intervalle entre chaque couche	1 heure
	Sec pour l'utilisation	± 2 heures
RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:	Rendement, bois scié	Sur bois scier finement : 6-9 m ² /L.
	Rendement, bois raboté	Sur bois raboté, poncé : 10-12 m ² /L.
	Epaisseur par couche	Sèche = 40-50 µm. Humide = 90-110 µm.

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

Méthode d'application	Pinceau, rouleau, air-less. AIR-LESS : Gicleur de 0.018 / Angle 65 – 80° / Pression MPA 15-18 ou 150-180 bar
Diluant / agent de nettoyage	Ne pas diluer – Nettoyage à l'eau

MODE D'EMPLOI

Preparation

La surface doit-être sèche, saine, sans poussières et sans traces de graisse ou de silicone. Les nouveaux bois restés sans protection plus de 4 à 6 semaines doivent être nettoyés avec un bon produit approprié ou poncés. Les bois déjà peints ou traités doivent être nettoyés de la même manière. Les traces instables de l'ancien film doivent être poncées.

Les bois traités contenant des cires ou du silicone doivent être dégraissés avec un produit efficace. Les anciennes surfaces brillantes ou les bois bien rabotés doivent être légèrement poncés pour favoriser un bon accrochage.

Primaire

Sur un bois neuf appliquer une couche de VISIR KLAR ou PIGMENTERT. Sur les bouts des bois appliquer 3-4 couches « mouillé sur mouillé ». Ne pas appliquer de couche excessive.

Finition

Sur bois neuf, pour une protection optimale, appliquer 3 couches de DEMIDEKK ULTIMATE VINDU. Autant sur les bouts des bois, « mouillé sur mouillé »

INFORMATIONS GENERALES

- Arrondir les arrêtes vives.
- Mélanger entre elles les boites portant un n° de série différente.
- Ne pas diluer, ne pas ajouter de white-spirit.
- Si l'ancien traitement contient des huiles minérales, poncer à blanc ou revenir à la teinte originale du bois. Toujours faire un test pour contrôler l'adhérence.
- Ne pas travailler en plein soleil ou sur une surface surchauffée, risque de cloquage ou de décrochage du film.
- La condensation peut au cours du séchage donner un aspect plus mat.
- Ne pas utiliser sur des surfaces déjà traitées à l'huile de lin.

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l'application, etc...